

# ELACOAT TopCoat brugervejledning

## Forberedelser

Underlaget skal være strukturelt sundt, rent, tørt og fri for stoffer, der svækker vedhæftningen, såsom støv, snavs, fedt, olie eller løse materialelag. ELACOAT TOPCOAT skal påføres inden for 48 timer efter påføring af ElaProof-membranen.

## Påføring

Produktet leveres i en 2-komponent pakke, hvor komponenterne er i det korrekte blandingsforhold. Bland komponent A i mindst 1-2 minutter. Hæld derefter hele B-komponenten i A-komponenten, og bland massen omhyggeligt med en egnet mixer i mindst 2-3 minutter, indtil lakken er af ensartet kvalitet. Hæld derefter blandingen i en ren beholder, og bland i et stykke tid. Undgå at skabe luftbobler i blandingen under omrøringen.

På tætte og ikke-absorberende underlag som ElaProof-belægning hældes ELACOAT TOPCOAT på underlaget og spredes parallelt med en rulle (lUV 7-11 mm) eller gummispattel. På glatte overflader rulles med en mikrofibrerulle med kort lUV. Afslut med en ny mikrofibrerulle parallelt. Undgå luftbobler under monteringen.

Rengør brugt værktøj med vand, før det tørrer.

## Gentag lakering

Lakeringen skal gentages inden for 1-2 dage efter den foregående lakering.

## Rengøring og vedligeholdelse

Separate vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner er tilgængelige. Vi anbefaler regelmæssig rengøring og et vedligeholdelsesprogram. Før den lakerede overflade tages i brug, anbefaler vi en grundlæggende rengøring og vedligeholdelse.

## Teknisk support

Du kan få oplysninger om mulighederne for at bruge systemerne og detaljerede råd om brugen af ELACOAT- og ElaProof-produkter fra ElaProof Danmark's tekniske rådgivning, tlf. +45 70 70 55 05 eller [mail@elaproof.dk](mailto:mail@elaproof.dk)

## Strukturelle tegninger

Du kan finde alle konstruktionstegninger relateret til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format i [ProdLib-tjenesten](#).



01/2023 | MA

Alle de oplysninger, der præsenteres ovenfor, er baseret på forskningsresultater, vores nuværende viden og erfaring. De fjerner ikke ansvaret for brugeren af produktet for at udføre sine egne tests og eksperimenter, så alle faktorer og forhold, der kan påvirke installationen og brugen af produkterne, bør tages i betragtning. Der kan ikke gives garantier vedrørende produktets egenskaber eller egnethed til specifikke formål baseret på disse oplysninger. Alle beskrivelser, tegninger, fotos, informationer, proportioner, portionsstørrelser, vægte osv. er vejledende. Vi er ikke ansvarlige, hvis produktet bruges i modstrid med instruktionerne her. Det er brugerens ansvar at teste produktets egnethed til brugsformålet. Vi er kun ansvarlige for kvaliteten af produktet og garanterer, at det vil bestå vores kritiske kvalitetskontrol. Produktinformation opdateres regelmæssigt, dog er det brugerens ansvar at indhente den seneste gyldige produktinformation, som kan findes på [www.elaproof.dk](http://www.elaproof.dk). Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer. © Build Care Oy