

ElaProof+SAND Sokkelbeskyttelse - tekniske specifikationer

Materiale: vandbaseret copolymerdispersion

Farver: hvid, grå, mørkegrå og sort - kan overmales med de fleste vandbaserede, åndbare og elastiske malinger.

Overfladebelægning: Vi anbefaler ELACOAT TopCoat-behandling til overflader, der er stærkt trafikerede og kræver nem rengøring.

Sandkornstørrelse: Grov (0,7-1,2 mm)

Produktvalg: belægning påført med en spatel • påføring fortyndet (maks. 2 vægt-%) også med kandesprøjte

Grundmaterialer: f.eks. betonsokler, murede konstruktioner, grundmure

Tørstofindhold: $82 \pm 1 \%$

Surhedsgrad (pH): 7-8

Densitet: $1,60 \pm 5 \text{ g/cm}^3$

Anbefalet tørfilmtykkelse:

- Sokler min. 1,0 mm

Vanddampgennemtrængelighed: $20 \pm 1 \text{ g / m}^2 / \text{dag}$

Brandklasse: A2_{FL}

Vedhæftningsstyrke, uden primer: 1 - 4 N/mm²

Driftstemperatur: over +10°C

Tørretid: (+20°C, 50% RH, 2,0 kg/m²) 12 h

Emissionsklassificering:

- M1 • Eurofins, Finland, 2023

Opbevaringstid: 12 måneder (produktionsdato angivet på emballagen)

Opbevaring: Produktet må ikke fryse. Beskyt mod sollys.

Temperatures varighed

- Langsigtet: -30°C ... +150°C
- Kortvarig: maksimalt +190°C

Vejrbestandighed (UV-, varme- og fugtbestandighed): fremragende

Elektrisk ledningsevne: leder ikke elektricitet

Opdateret: 03/2024 | MA

Alle de oplysninger, der præsenteres ovenfor, er baseret på forskningsresultater, vores nuværende viden og erfaring. De fjerner ikke ansvaret for brugeren af produktet for at udføre sine egne tests og eksperimenter, så alle faktorer og forhold, der kan påvirke installationen og brugen af produkterne, bør tages i betragtning. Der kan ikke gives garantier vedrørende produktets egenskaber eller egnethed til specifikke formål baseret på disse oplysninger. Alle beskrivelser, tegninger, fotos, informationer, proportioner, portionsstørrelser, vægte osv. er vejledende. Vi er ikke ansvarlige, hvis produktet bruges i modstrid med instruktionerne her. Det er brugerens ansvar at teste produktets egnethed til brugsformålet. Vi er kun ansvarlige for kvaliteten af produktet og garanterer, at det vil bestå vores kritiske kvalitetskontrol. Produktinformation opdateres regelmæssigt, dog er det brugerens ansvar at indhente den seneste gyldige produktinformation, som kan findes på www.elaproof.dk. Vi forbeholder os



retten til at foretage ændringer. © Build Care Oy