

ElaProof +SAND Væg brugervejledning

I produktet er ElaProof-belægningen og sandet i en blanding, der er klar til brug. Der er tre sandstørrelser at vælge imellem: fin, medium og grov.

ElaProof + SAND vægbelægning er M1-godkendt. Den er velegnet til indendørs og udendørs brug, fx terrasser, trapper, balkoner og badeværelser.

Forberedende arbejde før belægning

Produktet er velegnet til indendørs og udendørs brug på de fleste vægoverflader. Vægoverfladen kan fx være spånplade, gipsplade, beton eller keramiske fliser. Før du påbegynder belægningsarbejdet, skal du gøre dig bekendt med det forarbejde, der kræves til overfladematerialet på dit sted.

Download venligst ElaProof Coating Method for Wall på: www.elaproof.dk

Overfladebehandling:

Bland ElaProof+SAND Vægbelægning før brug. Brug et piskeris i blanderen, der ikke tager luft ind i massen, når der blandes. ElaProof+SAND Vægbelægning påføres underlaget med en stålspartel i to separate påføringer. Forbruget ved hver påføring skal være mindst ca. 1,0 kg/m², i hvilket tilfælde det samlede forbrug er mindst 2,0 kg/m². Den endelige tørre filmtykkelse skal være min. 1,0 mm. Tørretiden mellem lagene er meget afhængig af forholdene på installationsstedet. Under forhold på ca. +20°C, 50% RH, kan påføring udføres ca. 5 timer efter den første påføring. Lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænger tørretiden betydeligt. ElaProof + SAND-vægbelægningen, der er påført to gange, kan påføres TopCoat hvis ønsket efter ca. 12 timer ved + 20 °C, 50 % RF.

BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt, kan produktet fortyndes med 1-2 vægtprocent (2-4 dl for en 20 kg beholder). Hvis du fortynder produktet, skal du starte med en lille mængde vand og tilføje mere, hvis det er nødvendigt.

Lakering:

Om nødvendigt kan den tørrede ElaProof + SAND-belægning behandles med klar ElaProof TopCoat eller de farvede ElaProof TopCoat RAL for at lette rengøring og vedligeholdelse. Til monokrome applikationer anbefaler vi topcoating med ElaProof TopCoat RAL for at kompensere for eventuelle farveforskelle i ElaProof + SAND-belægningen. Bland topcoaten i henhold til anvisningerne på pakken. Påfør topcoaten på den tørrede ElaProof+SAND-belægning med en korthåret rulle (6-7 mm) ved krydsrulning. Forbruget af topcoat er ca. 110-200 g /m²/ påføring, afhængigt af ruhedsgraden af den valgte ElaProof+SAND-belægning. Topcoaten er gangtør efter ca. 16 timer ved +20°C, 50% RH. Den fulde varighed af mekanisk belastning opnås under ovenstående forhold på ca. 4 dage og den fulde kemiske varighed på ca. 7 dage.

Bemærk!

Nogle nuancer af ElaProof TopCoat RAL kan kræve 2-3 lag for at opnå tilstrækkelig dækning! Se en separat tabel for dækkraften af ElaProof TopCoat RAL.

Opbevaring:

MÅ IKKE FRYSE FØR BRUG. ElaProof+SAND kan opbevares uåbnet på et køligt sted væk fra sollys i mindst 12 måneder.

Før brug:

Please, check out ElaProof Coating work methods at: www.elaproof.com

Strukturelle tegninger

Alle konstruktionstegninger relateret til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format fra [ProdLib-tjenesten](#).

Opdateret: 06/2023 | MA

Alle de oplysninger, der præsenteres ovenfor, er baseret på forskningsresultater, vores nuværende viden og erfaring. De fjerner ikke ansvaret for brugeren af produktet for at udføre sine egne tests og eksperimenter, så alle faktorer og forhold, der kan påvirke installationen og brugen af produkterne, bør tages i betragtning. Der kan ikke gives garantier vedrørende produktets egenskaber eller egnethed til specifikke formål baseret på disse oplysninger. Alle beskrivelser, tegninger, fotos, informationer, proportioner, portionsstørrelser, vægte osv. er vejledende. Vi er ikke ansvarlige, hvis produktet bruges i modstrid med instruktionerne her. Det er brugerens ansvar at teste produktets egnethed til brugsformålet. Vi er kun ansvarlige for kvaliteten af produktet og garanterer, at det vil bestå vores kritiske kvalitetskontrol. Produktinformation opdateres regelmæssigt, dog er det brugerens ansvar at indhente den seneste gyldige produktinformation, som kan findes på www.elaproof.dk. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer. © Build Care Oy