

ElaProof+SAND Væg - tekniske specifikationer

Materiale: vandbaseret copolymerdispersion

Farver: hvid, grå, mørkegrå og sort - kan overmales med de fleste vandbaserede, åndbare og elastiske malinger.maaleilla.

Overfladebelægning: Vi anbefaler ELACOAT TopCoat-behandling til overflader, der er stærkt trafikerede og kræver nem rengøring.

Sandkornstørrelser:

- Fin (0,05-0,2 mm)
- Mellemgrov (0,1-0,6 mm)
- Grov (0,7-1,2 mm)

Produktvalg: belægning påført med en spatel

Grundmaterialer: alle byggematerialer, f.eks. beton, murede konstruktioner, cementbaserede afretningslag, fliser^{*)}, byggeplader (spånplader, gipsplader), plast- og kh-gulve og -vægge belagt med forskellige masser

Tørstofindhold: 82 ± 1 %

Surhedsgrad (pH): 7-8

Densitet: 1,60 ± 5 g/cm

Anbefalet tørfilmtykkelse:

- Væggene min. 1,0 mm

Vanddampgennemtrængelighed: 20 ± 1 g / m² / dag

Brandklasse: A2_{FL}

Vedhæftningsstyrke, uden primer: 1 - 4 N/mm²

Driftstemperatur: over +10°C

Tørretid: (+20°C, 50% RH, 2,0 / 4,0 kg/m²) 12 h

Emissionsklassificering

- M1 • Eurofins, Finalnd, 2023

Opbevaringstid: 12 måneder (produktionsdato angivet på emballagen)

Opbevaring: Produktet må ikke fryse. Beskyt mod sollys.

Temperaturens varighed

- Langsigtet: -30°C ... +150°C
- Kortvarig: maksimalt +190°C

Vejrbestandighed (UV-, varme- og fugtbestandighed): fremragende

Elektrisk ledningsevne: leder ikke elektricitet

^{*)} Badeværelsets flisevæg skal være vandtæt med et godkendt vandtætningsmateriale beregnet til brug under keramiske fliser. Denne vandtætning må ikke være mere end 10 år gammel på belægningsstadiet, baseret på RIL 107-2012 retningslinjer.

Opdateret: 03/2024 | MA

Alle de oplysninger, der præsenteres ovenfor, er baseret på forskningsresultater, vores nuværende viden og erfaring. De fjerner ikke ansvaret for brugeren af produktet for at udføre sine egne tests og eksperimenter, så alle faktorer og forhold, der kan påvirke installationen og brugen af produkterne, bør tages i betragtning. Der kan ikke gives garantier vedrørende produktets egenskaber eller egnethed til specifikke formål baseret på disse oplysninger. Alle beskrivelser, tegninger, fotos, informationer, proportioner, portionsstørrelser, vægte osv. er vejledende. Vi er ikke ansvarlige, hvis produktet bruges i modstrid med instruktionerne her. Det er brugerens ansvar at teste produktets egnethed til brugsformålet. Vi er kun ansvarlige for kvaliteten af produktet og garanterer, at det vil bestå vores kritiske kvalitetskontrol. Produktinformation opdateres regelmæssigt, dog er det brugerens ansvar at indhente den seneste gyldige produktinformation, som kan findes på www.elaproof.dk. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer. © Build Care Oy