

# UZIN PE 360+ NEW

Dispersiopohjuste imukykyisille alustoille, tasoitekerroksille ja betonilattioille

## TÄRKEIN SOVELLUSALUE:

- ▶ Tartuntapohjuste lattia-alueella tasoitustöitä varten.

## SOVELTUU KOHTEELLE:

- ▶ imukykyiset alustat (esim. sementtilattiat, sementtiasoitemassat, kipsitasoitemassat, betoni)
- ▶ kalsiumsulfaattitasoitteet / kalsiumsulfaattijuoksutasoitteet, kipsikuitulevyt
- ▶ sementtirappaukset, kalkkirappaukset ja kipsikartonkilevyt
- ▶ ennen UZIN-sementti- tai kalsiumsulfaattitasoitemassoilla tehtäviä tasoitustöitä
- ▶ ennen UZIN-pikasementeillä ja UZIN-tasoitelaastiläpäaineilla tehtäviä tasoituslaastitöitä
- ▶ vesikiertoinen lattialämmitys
- ▶ kalustepyörien kesto standardin DIN EN 12 529 mukaisesti
- ▶ voimakas kuormitus asuin-, liike- ja teollisuusaloilla



## TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET:

UZIN PE 360 + NEW on nopeasti kuivuva, käyttövalmiiksi asetettu pohjuste, jota käytetään imukykyisillä, mineraalipitoisilla alustoilla ennen tasoitustöitä. Pohjuste sitoo pintapölyn, vähentää alustan imukykyä ja tarjoaa erinomaisen tartuntapohjan seuraaville silotemassoille. Sisäkäyttöön.


- ▶ käyttövalmis
- ▶ ruiskutettava
- ▶ erittäin riittoisa
- ▶ kuivuu nopeasti
- ▶ vähentää alustan imukykyä



## TEKNISET TIEDOT:

Pakkaustyyppi	Kartonkipakkaus
Pakkauskoko	5 kg, 10 kg
Varastoitavuus	min. 12 kuukaudet
Väri märkä	sininen
Väri kuiva	sininen läpinäkyvä
Menekki	80 - 150 g/m <sup>2</sup>
Kuivumisaika	30 - 60 minuuttia*
Vähimmäinen työstölämpötila	10 °C lattian tasolla

\*Lämpötila 20 °C ja suhteellinen ilmankosteus 65 %. Katso "Käyttötaulukko".



## LAAJENNETTU KÄYTTÖALUE:

- ▶ Tartuntapohjuste seinäalueella

## ALUSTAN VALMISTELU:

Alustan tulee olla ehjä, kantava, kuiva, halkeilematon ja puhdas eikä siinä saa olla kiinnittymistä heikentäviä aineita (likaa, öljyä, rasvaa). Sementti- ja kalsiumsulfaattipinnat on hiottava ja imuroitava perusteellisesti. Testaa kiinnitysalustat voimassaolevien standardien ja tuoteselosteiden mukaisesti. Puutteiden ilmaantuessa ilmoita epäilyksestäsi.

Poista kiinnittymistä heikentävät tai epävakaa kerrokset, esim. irrotusaineet, irralliset liima-, silote-, päällyste- ja maalijännökset tms. esim. harjaamalla, hiomalla, jyrsimällä tai kuulapuhaltamalla. Imuroi irtolika ja pöly. Anna pohjusteen kuivua kunnolla.

On huomioitava mukana käytettyjen tuotteiden tuotetietolehdet.

## KÄSITTELY:

1. Anna pakkauksen lämmitä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä. Sekoita pohjuste hyvin.
2. Levitä pohjustetta alustalle UZIN-nylon-plyysitelalla tasaisesti ja täysialaisesti. Vältä lätäköiden muodostumista.
3. Puhdista työkalut käytön jälkeen vedellä.

## SOVELTUVUUS:

Foundation / Application	Consumption	Drying Time
<b>Sementtitasoisuudessa</b>		
sementtilaastit, sementtitasoisuusmassat tai betoni	80 - 150 g/m <sup>2</sup>	n. 30 minuuttia*
Kipsitasoitekerrokset, kipsipohjaiset elementtivalmisteiset lattiat, kipsialustat, rappaukset	80 - 120 g/m <sup>2</sup>	n. 60 minuuttia*
Heikosti imukykyiset, pikemminkin tiiviit alustat	80 - 100 g/m <sup>2</sup>	
<b>Kipsitasoitemassa</b>		
Kipsilaastit, kipsipohjaiset elementtivalmisteiset lattiat	80 - 120 g/m <sup>2</sup>	n. 60 minuuttia*

\* Lämpötila 20 °C ja suhteellinen ilmankosteus 65 %.

## TÄRKEITÄ HUOMIOITA:

- ▶ Alkuperäinen pakkaus on varastoitavissa kohtuullisen viileässä varastossa vähintään 12 kuukautta. Sulje avattu astia tiiviisti ja käytä sisältö nopeasti. Anna pohjusteen lämmitä huoneenlämpöiseksi ennen työstöä.

- ▶ Parhaiten käytettävissä, kun 15–25 °C, alustan lämpötila yli 15 °C ja suht. ilmankosteus alle 65 %. Alhainen lämpötila ja korkea ilmankosteus pidentävät, korkea lämpötila ja alhainen ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikoja.
- ▶ Anna useampikerroksisessa tasoituksessa aikaisemmin työstetyn tasoitussmassan kuivua täysin, välipohjusta UZIN PE 360+ NEW -pohjusteella ja levitä seuraava tasointu riittävän kuivumisajan jälkeen. Toinen tasointu ei saa ylittää ensimmäisen kerrospaksuutta.
- ▶ Seuraavissa yli 10 mm:n tasointuissa on käytettävä reaktiohartsipohjusteita, kuten esim. UZIN PE 460 hiekoitettuna.
- ▶ Ei sovellu vesiliukoisille liimajäämille (esim. sulfiittilipeäliimat) tai kiinnityksille taikka vanhoille bitumiliimajäämille. Katso tähän soveltuvat tuotteet UZIN-tuotevalikoimasta.
- ▶ Ei sovellu suoraliimaukseen 1-K STP/PU -liimoilla.
- ▶ Huomioi alan ja tekniikan yleisesti hyväksytyt säännöt parketin ja lattiapäällysteen asennukseen sekä kulloinkin voimassa olevat, kansalliset standardit (esim. EN, DIN, Ö-Norm, SIA jne.).
- ▶ Mm. seuraavat saksalaiset normit ja ohjelehdet ovat voimassa tai niiden noudattamista suositellaan:
  - standardi DIN 18 365 "Bodenbelagsarbeiten" (Lattianpäällystystyöt), Ö-Norm B 5236
  - standardi DIN 18 356 "Parkettarbeiten" (Parkettityöt), Ö-Norm B 5236
  - TKB-ohjelehti „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag und Parkettarbeiten" (Alustojen arviointi ja valmistelu lattianpäällystettä ja parkettitöitä varten)
  - BEB-ohjelehti "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen" (Alustojen arviointi ja valmistelu)
  - Saksan rakennusalan keskusliiton (ZDB) ohjelehti "Elastische Bodenbeläge, textile Bodenbeläge und Parkett auf beheizten Fußbodenkonstruktionen" (Joustavat lattiapinnoitteet, tekstiiliset lattiapinnoitteet ja parketti lämmitetyillä lattiarakenteilla)

- ▶ Liuotteeton
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / vähäpäästöinen
- ▶ DE-UZ 113/ Ympäristöystävällinen, matalapäästöinen

## KOOSTUMUS:

Polymeeridispersiot, säilyvyydenparantamisaineita, lisäaineita ja vettä.

## TYÖPAIKAN JA YMPÄRISTÖN SUOJAAMINEN:

Ei sisällä liuotainaineita. Suosittelemme käyttämään suojavoidetta ja tuulettamaan työskentelyaluetta. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Älä syö, juo tai tupakoi asennuksen aikana. Huuhtelee iho- tai silmäkosketuksen jälkeen välittömästi runsaalla vedellä. Älä päästä valumaan viemäreihin, viemäriöjiin tai maaperään. Huuhtelee työkalut vedellä ja saippualla välittömästi käytön jälkeen. Täydellisesti kuivuneena ei ole olemassa fysiologisia tai ekologisia vaaroja. Perusedellytykset parhaalle mahdolliselle sisätilan ilmanlaadulle lattianpäällystystyön

jälkeen ovat työskentelyolosuhteita koskevien standardien noudattaminen sekä täysin kuiva alusta, pohjuste ja tasoittemassa. Tuote sisältää isotiatsolinonia, bronopolia. Allergiatietojen hotline +49 731 4097-0.

## JÄTE:

Kerää mahdollisuuksien mukaan tuotejäämät ja käytä ne uudelleen. Älä päästä valumaan viemäriin, viemäriin tai maaperään. Tyhjät, kaavitut ja tippumattomat astiat voidaan kierrättää. Nestemäisiä jäämiä sisältävät astiat sekä nestemäinen tuote luokitellaan erikoisjätteeksi. Kuivatut tuotejäämät luokitellaan rakennusjätteeksi.